

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® Comfort Regupol-4580

Dämmmatte für System Sika® Comfortfloor Decorative PRO

BESCHREIBUNG

Sikafloor® Comfort Regupol-4580 ist eine vorgefertigte Dämmmatte aus Polyetherschaumgranulat und Gummigranulat mit Polyurethankleber gebunden

ANWENDUNG

- hochwertige Dämmmatte innerhalb der Sika® ComfortFloor Systeme zur Herstellung von elastischen Belägen mit hohem Steh- und Gehkomfort
- speziell geeignet für Aufenthaltsräume in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Museen, ebenso für Büroräume, Eingangshallen, Ausstellungs- und Verkaufsräume
- nur zur Anwendung im Innenbereich

VORTEILE

- dauerhaft elastisch
- emissionsarm gemäß AgBB-Prüfkriterien
- trittschalldämmend
- einfach zu verarbeiten

PRÜFZEUGNISSE

- Eurofins Emissionsprüfung nach AgBB und Richtlinien des DIBt. Musterentnahme, Prüfung und Auswertung nach ISO-16000, Prüfbericht No. 770028A.
- Brandklassifizierung nach EN 13501-1 Prüfbericht No. KB-Hoch-090974-2, Prüfinstitut Hoch, Fladungen (DE).

PRODUKTINFORMATION

Lieferform	Breite	Länge	Fläche	Nettogewicht	Bruttogewicht
	1 m	45 m	45 m ²	1,8 kg/m ²	84 kg/Rolle
	Rollendurchmesser ~ 50 cm Stärke von Sikafloor® Comfort Regupol-4580 ~ 4 mm				
Aussehen/Farbe	farbiger PE-Schaummatte mit schwarzem Gummigranulat				
Haltbarkeit	bei sachgerechter Lagerung 5 Jahre ab Produktionsdatum.				
Lagerbedingungen	Rollen müssen in der Originalverpackung, horizontal liegend und geschützt gegen Beschädigung und freifließendem Wasser gelagert werden.				
Dicke	~4 mm				
Flächengewicht	1.8 kg/m ²				

SYSTEMDATEN

Systeme	Bitte beachten Sie das Systemdatenblätter von: Sika Comfortfloor® PS-66		Fugenlose, glatte, elastische Polyurethan Bodenbeschichtung mit geringen VOC, optional mit Farbchips
----------------	---	--	---

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	mindestens +10°C / maximal +30°C
Relative Luftfeuchtigkeit	maximal 80 %
Taupunkt	Vor Betauung schützen! Während der Applikation und Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mindestens +3°C über der Taupunkttemperatur liegen um das Risiko von Kondensatbildung und Oberflächenstörungen zu reduzieren.
Untergrundtemperatur	mindestens +10°C / maximal +30°C
Untergrundfeuchtigkeit	≤ 3 % Restfeuchtigkeit Testmethode: Sika®-Tramex, CM - Messung oder Darr-Methode. Keine aufsteigende Feuchtigkeit gemäss ASTM (Polyethylenfolie)

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen wie Öle, Fette, Altbeschichtungen, usw. müssen entfernt werden. Die Abreissfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten. Im Zweifelsfall ist eine Testfläche anzulegen.

VERARBEITUNG

Sikafloor® Comfort Regupol-4580 wird auf den klebrigen Sikafloor® Comfort Adhesive gerollt und mit Teppich- oder Linoleumrolle (z.B: 20 - 45 kg) angepresst. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt Sikafloor® Comfort Adhesive.

WICHTIGE HINWEISE

- Ist eine Heizung erforderlich, so dürfen nur elektrische Warmluftgebläse zum Einsatz kommen. Fossile Brennstoffe produzieren CO₂ und H₂O, was das Oberflächenfinish nachteilig beeinflusst.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
Sikafloor® Comfort Regupol-4580
Juni 2017, Version 01.01
020816140030000015

SikafloorComfortRegupol-4580-de-AT-(06-2017)-1-1.pdf