

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® AT-18 FSH SA

Kunststoffdichtungsbahn für geklebte und beschwerte Dachabdichtungen

BESCHREIBUNG

Sarnafil® AT-18 FSH SA (Dicke 1,8 mm) ist eine mehrschichtige, durch Heißluft verschweißbare Kunststoffabdichtungsbahn, mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und Polyesterlege. Die Kunststoffabdichtungsbahn auf Basis hochwertiger flexibler Polyolefine (FPO) ist zusätzlich mit einer unterseitigen Kaschierung aus Polyestertermischvlies mit zusätzlicher Schutzfunktion und einer Selbstklebeschicht ausgerüstet.

ANWENDUNG

- Selbstklebebahn für verklebte Dächer
- Auch unter Auflast einsetzbar

VORTEILE

- Schnelle Verarbeitung
- Sofortige Lagesicherheit bei Windbelastung
- Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse inkl. dauerhafter Sonneneinstrahlung
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschlag
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung
- Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen
- Widerstandsfähigkeit gegen übliche Umwelteinflüsse
- Widerstandsfähig gegen Wurzeln
- Polyestervlies mit Schutzfunktion gegen Wasserdurchtritt bei kleinen Beschädigungen

ZERTIFIKATE / PRÜFZEUGNISSE

- Kunststoffbahn für Dachabdichtungen gemäß DIN EN 13956 und versehen mit dem CE-Zeichen

PRODUKTINFORMATION

Produktdeklaration	DIN EN 13956
Chemische Basis	Flexible Polyolefine (FPO-PP)
Lieferform	Rollen sind mit einer blauen PE-Folie einzeln verpackt. Verpackungseinheiten und weitere Bahnenzuschnitte: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsübersicht.
	Rollenlänge 10 m
	Rollenbreite 2 m
	Rollengewicht 52 kg
Haltbarkeit	Das Produkt innerhalb 18 Monate ab Produktionsdatum verarbeiten

Lagerbedingungen	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C liegend auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Paletten während Transport und Lagerung nicht aufeinander stapeln.	
Aussehen/Farbe	Oberseite Unterseite	fenstergrau (ähnlich RAL 7040) schwarz
Sichtbare Mängel	keine sichtbaren Mängel	(EN 1850-2)
Länge	10 m (+0,5 m / -0 m)	(EN 1848-2)
Breite	2 m (+0,02 m / -0,01 m)	(EN 1848-2)
Effektive Dicke	1,8 mm (+0,18 mm / -0,09 mm)	(EN 1848-2)
Geradheit	≤ 30 mm	(EN 1848-2)
Planlage	≤ 10 mm	(EN 1848-2)
Spezifisches Gewicht	2,6 kg/m ² (+0,25 kg/m ² / -0,125 kg/m ²)	(EN 1849-2)

SYSTEMDATEN

Systemaufbau	Folgendes Systemzubehör steht zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnavap® 5000 E SA (Dampfsperre) ▪ Sarnafil® AT FSA P (selbstklebende Anschlußbahnen) ▪ Primer-600 ▪ Primer-780 ▪ SikaRoof® Board Adhesive (PU-Klebeschaum) ▪ Edelstahlmessgitter (für Sika® Roof Control System) ▪ Sarnafil® T Clean/Sarnafil® T Prep/Sarnafil® Nahtvorbereitungstücher ▪ Sika® Speed Clean Reinigungs-Set 	
Verträglichkeit	Das Produkt kann auf folgenden Untergründen verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaschierte PU-Dämmplatten: kein Primer bei Alukaschierung*, sonst Primer-780 ▪ Polystyrol (EPS) Dämmplatten: ohne Primer, bzw- Primer-780 ▪ Vlieskaschierte Mineralfaser-Dämmplatten: Primer-780 ▪ Beschichtete Mineralfaser-Dämmplatten (z.B. Bondrock): Primer-600 ▪ OSB-Platten: Primer-780 ▪ Flachblech (mind. 0,75 mm): Primer-600 ▪ Bitumenbahnen: Primer-600 	

TECHNISCHE INFORMATION

Schlagfestigkeit	harte Unterlage weiche Unterlage	≥ 1.000 mm ≥ 3.500 mm	(EN 12691)
Widerstand gegen Hagelschlag	harte Unterlage weiche Unterlage	≥ 31 m/s ≥ 44 m/s	(EN 13583)
Widerstand gegen statische Belastung	harte Unterlage weiche Unterlage	≥ 20 kg ≥ 20 kg	(EN 12730)
Wurzelfestigkeit	bestanden		(EN 13948)
Zugfestigkeit	längs (mr) ¹⁾ quer (qmr) ²⁾	≥ 500 N/50mm ≥ 500 N/50mm	(EN 12311-2)

¹⁾ md = Maschinenrichtung ²⁾ cmd = quer zur Maschinenrichtung

Bruchdehnung	längs (mr) ¹⁾	≥ 2 %	(EN 12311-2)
	quer (qmr) ²⁾	≥ 2 %	
1) md = Maschinenrichtung 2) cmd = quer zur Maschinenrichtung			
Schälwiderstand Fügenaht	Versagensart:	C, kein Versagen der Fügenaht	(EN 12316-2)
Scherwiderstand Fügenaht	≥ 400 N/50 mm		(EN 12317-2)
Dimensionsstabilität	längs (mr) ¹⁾	≥ 0,2 %	(EN 1107-2)
	quer (qmr) ²⁾	≥ 0,1 %	
1) md = Maschinenrichtung 2) cmd = quer zur Maschinenrichtung			
Falzverhalten bei tiefen Temperaturen	≤ -50 °C		(EN 495-5)
Wasserdichtheit	bestanden		(EN 1928)
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ = 190.000 (±30 %)		(EN 1931)
Chemische Beständigkeit	Widerstandsfähigkeit gegen Ozon	bestanden	(ISO 1431-1)
Bitumenverträglichkeit	bestanden		(EN 1548)
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	B _{Roof} (t1) < 20°		(EN 13501-5)
Brandverhalten	Klasse E		(EN 13501-1)

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	Maximum	+60 °C
	Minimum	-20 °C
Untergrundtemperatur	Maximum	+60 °C
	Minimum	-30 °C

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Der Einsatz von Sarnafil® AT-18 FSH SA ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdaten-

blatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Es sind die allgemeinen Verlegegrundlagen und Verarbeitungshinweise der jeweils gültigen Sarnafil® AT Verlegeanleitung zu beachten. Diese kann bei Sika Österreich GmbH angefordert werden. Die Verarbeitung sollte von Sika geschulten Verarbeitern erfolgen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – un-

sere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® AT-18 FSH SA
Februar 2024, Version 03.01
020910052090181001

SarnafilAT-18FSHSA-de-AT-(02-2024)-3-1.pdf

