

PRODUKTDATENBLATT

Sika® ADPrep

Lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaFast® Klebstoffe

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Chemische Basis		Lösemittelhaltiger Haftvermittler
Farbe (CQP 001-1)		Farblos, klar
Verarbeitungstemperatur		5 bis 40 °C
Verarbeitung	Standard nur auf Polyamid	Mit einem fusselfreien Papiervlies abwischen Mit Pinsel auftragen (höhere Schichtdicke)
Verbrauch	abhängig von der Porosität des Untergrundes	Standard: 50 ml/m ² Polyamid: 100 bis 200 ml/m ²
Ablüftzeit	Standard ≥ 15 °C Standard < 15 °C auf Polyamid ≥ 15 °C auf Polyamid < 15 °C höchstens	1 Minute 3 Minuten 10 Minuten 20 Minuten 24 Stunden
Haltbarkeit (CQP 016-1)		12 Monate ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Im verschlossenen Gebinde an einem trockenen Ort bei ≤ 25 °C lagern**BESCHREIBUNG**

Sika® ADPrep ist ein lösemittelhaltiger, farbloser Haftreiniger. Sika® ADPrep wurde speziell zur Vorbehandlung von SikaFast® Klebstoffen entwickelt.

Produktvorteile

- Einfache Anwendung
- Geeignet für verschiedenste Untergründe
- Kurze Ablüftzeit

ANWENDUNGSBEREICH

Sika® ADPrep wird verwendet um die Haftung auf Untergründen wie Metallen und Kunststoffen vor dem Verkleben mit SikaFast®-Klebstoffen zu verbessern.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein. Die Haftung auf Untergründen kann durch zusätzliche Vorbehandlungsschritte wie schleifen und reinigen verbessert werden. Mögliche Reinigungsmittel sind Sika® Remover-208 oder Sika® Cleaner P.

Verarbeitung

Klebeflächen mit einem sauberen, fusselfreien, mit Sika® ADPrep befeuchteten (nicht nassem) Papiervlies abwischen. Bei Verwendung auf Polyamid mit einem Pinsel auftragen. Das Papiervlies niemals in den Haftreiniger eintauchen. Oberfläche nur mit einer sauberen Seite des Papiervlieses abwischen. Das Papiervlies jedesmal wechseln und dasselbe Vlies nicht zweimal befeuchten.

Sika® ADPrep muss sparsam verwendet werden, da ein Überschuss an Haftreiniger zu einem Haftungsversagen führen kann.

Wird der vorbehandelte Bereich nicht innerhalb der maximalen Abluftzeit verklebt, muss der Aktivierungsvorgang wiederholt werden (nur einmalig möglich).

Die optimale Verarbeitungs- und Oberflächentemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C.

Verbrauch und Art der Anwendung hängen von der Beschaffenheit der Untergründe ab.

Dose sofort nach jedem Gebrauch dicht verschließen.

WICHTIGER HINWEIS

Sika® ADPrep enthält Lösemittel. Bei empfindlichen und frischen Lacken ist eine Trübung der Oberfläche möglich. Vorversuche müssen durchgeführt werden.

Sika® ADPrep nicht auf porösen Untergründen anwenden, da bei unvollständiger Ablüftung die Aushärtung des Kleb-/Dichtstoffes verhindert werden kann. Gegebenenfalls angrenzende Bereiche abdecken.

Nach dem ersten Öffnen sollte der Haftreiniger, bei regelmäßiger Anwendung, nach ca. drei Monaten, bei seltenem Öffnen der Dose nach zwei Monaten entsorgt werden.

Sika® ADPrep nicht mit anderen Substanzen verdünnen oder mischen.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt

GEBINDE

Dose	250 ml
------	--------

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-industrie/produktdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® ADPrep
Version 03.02 (02 - 2024), de_AT
014560030010001000

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at

