

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-256 W

EP-Versiegelung, seidenmatt, transparent



BESCHREIBUNG

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, wässrige, transparente Mattversiegelung.

ANWENDUNG

Sikafloor®-256 W ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Als seidenmatt Versiegelung für glatte Sikafloor® Bodenbeschichtungen auf Epoxy- oder Polyurethanbasis.

VORTEILE

- Gute UV-Beständigkeit
- Vergilbungsarm
- Leichte Verarbeitung

PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung	Epoxidharz	
Lieferform	Harz - Komponente A	6 kg
	Härter - Komponente B	4 kg
	Fertigmischung (A + B)	10 kg
Haltbarkeit	18 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden, trocken, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern.	
Aussehen/Farbe		
Dichte	~ 1.07 kg/Liter bei +23°C (Mischung)	(DIN EN ISO 2811-2)

SYSTEMDATEN

Systeme	<p>Seidenmatt Versiegelung auf glatten Epoxy-Beschichtungen: Beschichtung: z.B. Sikafloor®-2600 oder Sikafloor®-264 Versiegelung: Sikafloor®-256 W</p> <p>Seidenmatt Versiegelung auf abgestreuten Epoxy- bzw. Polyurethanbelägen mit : Deckbeschichtung: z.B. Sikafloor®-264, -378 oder Sikafloor®-169 Versiegelung: Sikafloor®-256 W</p>
----------------	--

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch	Seidenmatte Versiegelung auf glatten Epoxy-Beschichtungen: Beschichtung: z.B. Sikafloor®-2600 oder Sikafloor®-264		
	<u>Produkt</u>	<u>Verbrauch</u>	
	1 x Şv(name)	~ 0,12 kg/m ²	
	Seidenmatte Versiegelung auf abgestreuten Epoxy- bzw. Polyurethanbelägen: Beschichtung: z.B. Sikafloor®-161, Sikafloor®-2600 oder Sikafloor®-324 mit Quarzsand Deckbeschichtung: z.B. Sikafloor®-264, -378 oder Sikafloor®-169		
	<u>Produkt</u>	<u>Verbrauch</u>	
	1 x Sikafloor®-256 W	~ 0,12 - 0,20 kg/m ²	
	Die Verbrauchsangaben sind ca. Angaben, die bei variierenden Bedingungen wie Porosität, Untergrundraugigkeit, Niveauunterschiede, Materialverlust, etc. abweichen können.		
Lufttemperatur	mindestens +15°C / maximal +30°C		
Relative Luftfeuchtigkeit	maximal 75 %		
Taupunkt	Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mindestens +3°C über der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung schützen! Zu beachten: niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit erhöhen die Gefahr des Ausblühens.		
Untergrundtemperatur	mindestens +15°C / maximal +30°C		
Topfzeit	<u>Untergrundtemperatur</u>	<u>Zeit</u>	
	+15°C	~ 30 Minuten	
	+20°C	~ 20 Minuten	
	+30°C	~ 15 Minuten	
Aushärtezeit	Vor Applikation von Sikafloor®-256 W auf Sikafloor®-169 / -263 SL / -264:		
	<u>Untergrundtemperatur</u>	<u>Minimum</u>	<u>Maximum</u>
	+15°C	24 Stunden	2 Tage
	+20°C	18 Stunden	2 Tage
+30°C	14 Stunden	1 Tag	
	Die angegebenen Zeiten werden durch sich ändernde Bedingungen, insbesondere durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Frisch appliziertes Sikafloor®-256 W muss mindestens 7 Tage (+20°C) vor Wasser und Chemikalien geschützt werden.		
Appliziertes Material Einsatzbereit	<u>Untergrundtemperatur</u>	<u>begehbar nach</u>	<u>volle Aushärtung nach</u>
	+15°C	~ 36 Stunden	~ 10 Tagen
	+20°C	~ 24 Stunden	~ 7 Tagen
	+30°C	~ 18 Stunden	~ 5 Tagen
	Die angegebenen Zeiten werden durch sich ändernde Bedingungen, insbesondere durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst.		

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WEITERE DOKUMENTE

- Unterhalt & Reinigung
siehe "Sikafloor®-Reinigungsanleitung".

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

EU-VERORDNUNG 2004 / 42 (DECOPAINT RICHTLINIE)

Der in der EU-Verordnung 2004/42 erlaubte maximale Gehalt an VOC (Produktkategorie IIA / j Type wb) beträgt im gebrauchsfertigen Zustand 140 g/Liter (Limit 2010).

Der maximale Gehalt von Sikafloor®-256 W im gebrauchsfertigen Zustand ist < 140 g/Liter VOC.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von allen Verunreinigungen wie Schmutz, Öl, Fett, Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungsmittel sein. Die Haftzugfestigkeit muss mindestens 1,5 N/mm² betragen. Beschichtete Flächen von Verunreinigungen säubern. Die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen (mind./max.) muss eingehalten werden. Im Zweifelsfall ist eine Musterfläche anzulegen.

MISCHEN

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A+B im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis mit einem elektrischen Rührgerät (ca. 300-400 U/Min.) mindestens 2 Minuten mischen. Das Einrühren von Luft ist zu vermeiden! Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen) und nochmals kurz durchmischen.

VERARBEITUNG

Vor Beginn der Applikation Untergrundfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt kontrollieren.

Versiegelung:

Sikafloor®-256 W gleichmäßig mit einem kurzflorigen Nylonroller aufbringen. Die Versiegelung bei den Übergängen stets "feucht" halten. Angetrocknetes Material führt bei Überarbeitung zu Streifen- bzw. Wolkenbildung!

WERKZEUGREINIGUNG

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

UNTERHALT

Zur regelmäßigen Reinigung verwenden Sie weiche (nicht abrasiv wirkende) Rotationsbürste, Schrubber, Hochdruckreiniger, Wasch-/Trocknungsreiniger, etc. gemeinsam mit geeigneten Reinigungsmitteln und Einpflegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-256 W

Oktober 2022, Version 01.03

020812060020000015

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-256 W

Oktober 2022, Version 01.03
020812060020000015

Sikafloor-256W-de-AT-(10-2022)-1-3.pdf

