

PRODUKTDATENBLATT

SikaShield® E-3 sk/Safeguard

Selbstklebe-Elastomerbitumenbahn mit GG-Einlage, Sicherheitsnaht für Dach- & Bauwerksabdichtung

BESCHREIBUNG

SikaShield® E-3 sk/Safeguard (Dicke 3,0 mm) ist eine Kaltselbstklebe-Elastomerbitumenbahn mit einer Glasgewebe-Einlage.

Die Oberseite ist mit einem weißen Polypropylen-Vlies und die Unterseite ist mit einer abziehbaren Silikonfolie kaschiert. Im Längsnaht-Überlappungsbereich ist die Oberseite einseitig mit einem PET-Folienstreifen und die gegenüberliegende Unterseite mit einem Sicherheitsnaht Folienstreifen versehen.

ANWENDUNG

Dach- und Abdichtungsbahn

- Flachdach als untere Lage auf hitzeempfindlichen Untergründen
- Bauwerksabdichtung für horizontale und vertikale Flächen
- Mauersperre

PRODUKTINFORMATION

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Aufbau | Deckmasse Trägereinlage | Selbstklebe-Elastomerbitumen Glasgewebe |
| Lieferform | Rollenware | |
| Aussehen/Farbe | oben unten | Vlies *, folienkaschierter Rand abziehbare Silikonfolie |
| | * Die vorhandene Oberfläche ist nicht auf Dauer UV-beständig und deshalb zeitnahe vor direktem Witterungseinfluss zu schützen. | |
| Haltbarkeit | keine Einschränkung technische Kennwerte können bei ordentlicher Lagerung für 12 Monate garantiert werden | |
| Lagerbedingungen | Die Abdichtungsbahn ist stehend und vor extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit etc. geschützt zu lagern. | |
| Produktdeklaration | E-3 sk gemäß ÖNORM B 3660, Tabelle 5 | |

VORTEILE

- Elastisches Verhalten bei niederen Temperaturen
- Robuste, reißfeste Trägereinlage
- Hohe Klebekraft der Selbstklebeschicht
- Sicherheitsnaht
- Rutschfeste Oberfläche
- Chemisch gut verträglich

ZERTIFIKATE / PRÜFZEUGNISSE

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach

- EN 13707 - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
nationale Umsetzung - ÖNORM B 3660

PRODUKTDATENBLATT

SikaShield® E-3 sk/Safeguard
Dezember 2025, Version 02.02
020920011980000119

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Sichtbare Mängel | frei von sichtbaren Mängeln | (EN 1850-1) |
| Länge | 10 m | (EN 1848-1) |
| Breite | 1 m | (EN 1848-1) |
| Dicke | 3.0 mm | (EN 1849-1) |
| Geradheit | < 20 mm / 10 m | (EN 1848-1) |
| Spezifisches Gewicht | 3.4 kg/m ² [± 10 %] | (EN 1849-1) |

TECHNISCHE INFORMATION

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Zugfestigkeit | Höchstzugkraft | (EN 12311-1) |
| | längs | ≥ 1.000 N / 50 mm |
| | quer | ≥ 1.000 N / 50 mm |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | Höchstzugkraftdehnung | (EN 12311-1) |
| | längs | ≥ 2 % |
| | quer | ≥ 2 % |
| Dimensionsstabilität | ≤ 0.1 % | (EN 1107-1) |
| Weiterreißwiderstand | Nagelschaft | (EN 12310-1) |
| | längs | ≥ 200 N |
| | quer | ≥ 180 N |
| Scherwiderstand Fügenaht | Scherfestigkeit | (EN 12317-1) |
| | längs | ≥ 600 N / 50 mm |
| | quer | ≥ 800 N / 50 mm |
| Brandverhalten | Klasse E | (EN 13501-1, EN ISO 11925-2) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | s _d = 250 m [± 20%] | (EN 1931 - Verfahren A) |
| Wasserdichtheit | 200 kPa | (EN 1928 - Verfahren B) |
| Wärmestandfestigkeit | +100 °C | (EN 1110) |
| Kaltbiegeverhalten | -25 °C | (EN 1109) |

VERARBEITUNGSHINWEISE

| | |
|-----------------------------|--|
| Lufttemperatur | Um eine sichere Verklebung der Selbstklebebahn zu gewährleisten empfehlen wir eine Mindesttemperatur von +10 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten. Nach Ermessen ist die Abdichtungsbahn zusätzlich mittels Heißluftföhn bzw. Flämmapparat thermisch zu aktivieren. |
| Untergrundtemperatur | Um eine sichere Verklebung der Selbstklebebahn zu gewährleisten empfehlen wir eine Mindesttemperatur von +10 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten. Nach Ermessen ist die Abdichtungsbahn zusätzlich mittels Heißluftföhn bzw. Flämmapparat thermisch zu aktivieren. |

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verarbeitung (Schweißen oder Flämmen) in geschlossenen Räumen muss für Frischluftbelüftung gesorgt werden.

REACH

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH1: EC 1907/2006). Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1 % (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde. 1 = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ² = Substances of very high concern.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Unsere Verleganleitung Bitumen-Abdichtungssysteme sowie unsere Hinweise unter der Rubrik Regelwerke und Richtlinie sind einzuhalten.

Generell müssen die einschlägigen Vorschriften (z.B. OIB-Richtlinien, etc.), Normen und Regelwerke eingehalten werden.

Besonders zu berücksichtigen ist die ÖNORM B 3691,

Planung und Ausführung von Dachabdichtungen.

Bei all diesen Dokumenten ist die jeweils aktuell gültige Fassung heranzuziehen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23

A-6700 Bludenz

Tel: 05 0610 0

Fax: 05 0610 1901

www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

SikaShield® E-3 sk/Safeguard
Dezember 2025, Version 02.02
020920011980000119

SikaShieldE-3skSafeguard-de-ATBIT-(12-2025)-2-2.pdf