

PRODUKTDATENBLATT

SikaShield® E-ALGV-5K

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn mit Glasvlies-Einlage im Flämmverfahren als Bauzeitabdichtung

BESCHREIBUNG

SikaShield® E-ALGV-5K (Dicke 5,0 mm) ist eine Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn mit einer Polyester-Aluminiumverbund und längsfadenverstärker Glasvlies-Einlage.

Die Oberseite ist mit Quarzsand feinbestreut und die Unterseite ist mit einer Polyethylen-Schnellschweißfolie kaschiert. Im Längsnaht-Überlappungsbereich ist die Oberseite einseitig mit einem PET-Folienstreifen versehen.

ANWENDUNG

- Dampfsperre bei Flachdächern auf Betonuntergründen
- Bauzeitabdichtung

PRODUKTTINFORMATION

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Produktdeklaration | E-ALGV-4 gemäß ÖNORM B 3666, Tabelle 2 | |
| Aufbau | Deckmasse | Elastomerbitumen |
| | Trägereinlage | Glasvlies + Polyester-Aluminiumverbund |
| Lieferform | Rollenware | |
| Haltbarkeit | keine Einschränkung technische Kennwerte können bei ordentlicher Lagerung für 24 Monate garantiert werden | |
| Lagerbedingungen | Die Abdichtungsbahn ist stehend und vor extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit etc. geschützt zu lagern. | |
| Aussehen/Farbe | oben | feine Abstreuerung, folienkaschierter Rand |
| | unten | folienkaschiert |
| Sichtbare Mängel | frei von sichtbaren Mängeln | (EN 1850-1) |

VORTEILE

- Elastisches Verhalten bei niederen Temperaturen
- Dampfdicht & Radondicht
- Bauzeitabdichtung (Freiliegezeit bis zu 6 Monate)
- Chemisch gut verträglich

ZERTIFIKATE / PRÜFZEUGNISSE

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach

- EN 13969 - Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
- EN 13970 - Bitumen-Dampfsperrbahnen nationale Umsetzung - ÖNORM B 3666

| | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| Länge | 7.5 m | (EN 1848-1) |
| Breite | 1 m | (EN 1848-1) |
| Dicke | 5.0 mm | (EN 1849-1) |
| Geradheit | < 20 mm / 10 m | (EN 1848-1) |
| Spezifisches Gewicht | 6.7 kg/m ² [± 10%] | (EN 1849-1) |

TECHNISCHE INFORMATION

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Zugfestigkeit | Höchstzugkraft | (EN 12311-1) |
| | längs | ≥ 500 N / 50 mm |
| | quer | ≥ 300 N / 50 mm |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | Höchstzugkraftdehnung | (EN 12311-1) |
| | längs | ≥ 2 % |
| | quer | ≥ 2 % |
| Weiterreißwiderstand | Nagelschaft | (EN 12310-1) |
| | längs | ≥ 100 N |
| | quer | ≥ 100 N |
| Kaltbiegeverhalten | -15 °C | (EN 1109) |
| Wärmestandfestigkeit | +70 °C | (EN 1110) |
| Wasserdichtheit | 100 kPa | (EN 1928 - Verfahren B) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | s _d = 1.500 m [± 10%] | (EN 1931 - Verfahren A) |
| Brandverhalten | Klasse E | (EN 13501-1, EN ISO 11925-2) |

VERARBEITUNGSHINWEISE

| | |
|----------------------|--|
| Lufttemperatur | Es wird empfohlen eine Mindesttemperatur von +5 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten. |
| Untergrundtemperatur | Es wird empfohlen eine Mindesttemperatur von +5 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten. |

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verarbeitung (Schweißen oder Flämmen) in geschlossenen Räumen muss für Frischluftbelüftung gesorgt werden.

REACH

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH: EC 1907/2006). Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung.

Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1 % (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde. 1 = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ² = Substances of very high concern.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Unsere Verleganleitung Bitumen-Abdichtungssysteme sowie unsere Hinweise unter der Rubrik Regelwerke und Richtlinie sind einzuhalten.

Generell müssen die einschlägigen Vorschriften (z.B. OIB-Richtlinien, etc.), Normen und Regelwerke eingehalten werden.

Besonders zu berücksichtigen ist die ÖNORM B 3691, Planung und Ausführung von Dachabdichtungen.

Bei all diesen Dokumenten ist die jeweils aktuell gültige

ge Fassung heranzuziehen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

SikaShield® E-ALGV-5K
Juli 2024, Version 02.01
020945301100000064

SikaShieldE-ALGV-5K-de-ATBIT-(07-2024)-2-1.pdf