

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid KATpulver

Katalysatorpulver für Sikalastic® Rapid Produkte auf Basis PMMA

BESCHREIBUNG

Katalysatorpulver für die Sikalastic® Rapid-722 Detail und Sikalastic® Rapid-722 Abdichtungsharze sowie den Systemprimern Sikalastic® Rapid Primer Beton Fläche und Sikalastic® Rapid Primer Asphalt auf Basis PMMA.

ANWENDUNG

Erforderliche Komponente als Prozessstarter und Justierung der temperaturabhängigen Härtingsreaktionen der PMMA-basierten Sikalastic® Rapid Produkte.

VORTEILE

- Gute Löslichkeit
- Hocheffizient

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Peroxidpulver	
Lieferform	Beipack Beutel:	2 x 100 g Kunststoffbeutel
	Beipack Karton:	10 x 100 g Kunststoffbeutel
Farbe	weißes Pulver	
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinde. Produktionsdatum ist auf jeder Verpackung angebracht.	
Lagerbedingungen	Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in unbeschädigter Originalverpackung < +25°C lagern. Sikalastic® Rapid KATpulver ist hochentflammbar. Keiner direkten Sonneneinstrahlung und/oder Wärme- bzw. Zündquelle aussetzen. Wärmeeinwirkung verringert die Wirksamkeit des Produktes. Weitere Angaben zu Lagerung und Transport im Sicherheitsdatenblatt beachten.	
Dichte	1,23 g/cm ³ Schüttdichte: 0,65 g/cm ³	

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mischverhältnis	Die benötigte Menge Sikalastic® Rapid KATpulver in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur dem Etikett oder Produktdatenblatt des verwendeten Produktes entnehmen.
------------------------	---

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

WICHTIGE HINWEISE

Durch Wärme- und extreme Frosteinwirkung wird der Wirkungsgrad des Sikalastic® Rapid KATpulver verringert.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Sikalastic® Rapid KATpulver wird den PMMA-basierten Sikalastic® Rapid Produkten bei laufendem Rührwerk langsam zugegeben und mind. 2 Minuten durchgemischt bis eine homogene Masse entsteht.

Bei Materialtemperaturen ± 10 °C ist eine Mischdauer von mind. 5 Minuten erforderlich, damit sich das Sikalastic® Rapid KATpulver auflöst.

Weitere Informationen über die Dosierungsmengen erhalten sie in den jeweiligen Produktdatenblättern der PMMA-basierten Sikalastic® Rapid Produkten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Roofing
Senderstraße 10
A-6922 Wolfurt
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 2901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid KATpulver
November 2020, Version 01.01
020915402000000019

SikalasticRapidKATpulver-de-AT-(11-2020)-1-1.pdf