

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

DÄMMMATTE FÜR SYSTEM SIKA® COMFORTFLOOR PRO

BESCHREIBUNG

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H ist eine vorgefertigte Dämmmatte aus Gummigranulat mit Polyurethankleber gebunden.

ANWENDUNG

- Hochwertige Trittschall-Dämmmatte als Bestandteil des Sika® ComfortFloor Pro Ssystems, speziell geeignet für Spitäler, Schulen, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Eingangshallen, Korridore, Großraumbüros, Museen, usw.
- nur für Innenanwendung

VORTEILE

- dauerhaft elastisch
- trittschalldämmend
- einfache Verarbeitung

PRÜFZEUGNISSE

- Eurofins Emissionsprüfung nach AgBB und Richtlinien des DIBt. Prübenahme, Prüfung und Auswertung nach ISO-16000, Prüfbericht No. 771284A.
- Brandklassifizierung nach EN 13501-1, Prüfbericht 08-198, Universität von Gent, Belgien.

PRODUKTINFORMATION

Lieferform	Breite	Länge	Fläche	Nettogewicht	Bruttogewicht
	1.5 m	10 m	15 m ²	2.7 kg/m ²	42 kg/Rolle
Dicke der Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H-Matte ~ 4 mm					
Aussehen/Farbe	schwarze Gummigranulatmatte				
Haltbarkeit	bei sachgerechter Lagerung 5 Jahre ab Produktionsdatum.				
Lagerbedingungen	Rollen müssen in der Originalverpackung, horizontal liegend und geschützt gegen Beschädigung gelagert werden.				
Dichte	2,7 kg/m ²				

SYSTEMDATEN

Systeme

Bitte beachten Sie das Systemdatenblätter von:

Sika Comfortfloor® PS-65

Fugenlose, glatte, elastische Polyurethan Bodenbeschichtung mit geringen VOC

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur

mindestens +10°C / maximal +30°C

Relative Luftfeuchtigkeit

maximal 80 %

Taupunkt

Vor Betauung schützen!
Während der Applikation und Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mindestens +3°C über der Taupunkttemperatur liegen um das Risiko von Kondensatbildung und Oberflächenstörungen zu reduzieren.

Untergrundtemperatur

mindestens +10°C / maximal +30°C

Untergrundfeuchtigkeit

≤ 3 % Restfeuchtigkeit
Testmethode: Sika®-Tramex, CM - Messung oder Darr-Methode.
Keine aufsteigende Feuchtigkeit gemäss ASTM (Polyethylenfolie)

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen wie Öle, Fette, Altbeschichtungen, usw. müssen entfernt werden. Die Abreissfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten. Im Zweifelsfall ist eine Testfläche anzulegen.

VERARBEITUNG

Zwischen den einzelnen Gummischrotmatten darf kein Abstand bestehen. Es ist darauf zu achten, dass an Wänden, Stützen oder Pfeilern ca. 1 cm Abstand zur Gummischrotmatte eingehalten wird. Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H in den noch klebrigen Sikafloor® Comfort Adhesive einarbeiten und mit einer Teppich- oder Linoleumrolle (z.B: 20 - 45 kg) anpressen.

WERKZEUGREINIGUNG

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika Verdünnern C reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

WICHTIGE HINWEISE

- Ist eine Heizung erforderlich, so dürfen nur elektrische Warmluftgebläse zum Einsatz kommen. Fossile Brennstoffe produzieren CO₂ und H₂O, was das Oberflächenfinish nachteilig beeinflusst.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Juni 2017, Version 01.01
020816140030000016

SikafloorComfortRegupol-6015H-de-AT-(06-2017)-1-1.pdf

