



# BITUMENABDICHTUNG System-Zubehör Sikadur®-188 Normal

GRUNDIERUNG FÜR BRÜCKENABDICHTUNGEN AUF EPOXIDHARZBASIS



**bitbau**

**BUILDING TRUST**



# Sikadur®-188 Normal

## GRUNDIERUNG FÜR BRÜCKENABDICHTUNGEN AUF EPOXIDHARZBASIS

Sikadur®-188 Normal ist eine lösungsmittelfreie, 2-Komponenten-Epoxidharz-Grundierung bestehend aus Harz und Härter.

Sie ist streichfähig und wird als Haftvermittler (fallweise Ausgleichsschicht → Kratzspachtelung) und Versiegelung für bituminöse Abdichtungen bei befahrbaren Flächen wie Brücken, Parkdecks u.a. auf sauberen und trockenen Betonflächen verwendet (nicht auf feuchtem Untergrund verarbeiten!).

### ANWENDUNG:

- Grundierung, Versiegelung und Kratzspachtelung nach RVS 08.07.03
- Systemgrundierung nach RVS 15.03.12

### VORTEILE:

- Hohe Klebekraft
- Rasche Erhärtung
- Temperaturbeständig beim Aufflämmen und Gießen von bituminösen Abdichtungen

### VERBRAUCH:

- Grundierung  $\geq 0,4 \text{ kg/m}^2$
- Abstreuung ca.  $0,5 \text{ kg/m}^2$
- Versiegelung  $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$
- Verbrauch als Kratzspachtelung  $\geq 1,8 \text{ kg/m}^2$  (Verbrauch Epoxidharz  $\geq 0,6 \text{ kg/m}^2$ )
- Abstreuung bei Kratzspachtelung ca.  $0,75 \text{ kg/m}^2$

### VERARBEITUNG:

- Geeignete Rolle und Weichgummischieber
- Für Verarbeitungstemperaturen von  $+8^\circ\text{C}$  bis  $+30^\circ\text{C}$  (Sonderanwendung zwischen  $+30^\circ\text{C}$  bis  $+40^\circ\text{C}$  gemäß Produktdatenblatt möglich)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Gebinde kg
415819	Sikadur®-188 Normal (A+B)	Harz + Härter	30 kg
54858	Quarzsand feuergetrocknet	0,7 - 1,2 mm	25 kg



Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

#### SIKA ÖSTERREICH GMBH

Bingser Dorfstraße 23  
6700 Bludenz  
www.sika.at

Telefon: +43 5 0610-0  
Fax: +43 5 0610-8150  
E-Mail: info@sika.at

**BUILDING TRUST**

