

PRODUKTDATENBLATT

Sikaplan® WP 3100 Seam Sealant

PVC-Nahtversiegelung für Sikaplan® WP-Abdichtungsbahnen

BESCHREIBUNG

Sikaplan® WP 3100 Seam Sealant ist eine lösemittelhaltige, modifizierte PVC-Nahtversiegelung für Sikaplan® WP Abdichtungsbahnen (PVC). Das Produkt wird auch als Sikaplan® WP Seam Sealant/PVC-Lösung bezeichnet und geliefert.

ANWENDUNG

Nahtversiegelung von:

- Sikaplan® WP 3150
- Sikaplan® WP 3100
- Sikaplan® WP 5130 (Teich- und Naturpool)

VORTEILE

- Verfügbar in den Farben von Sikaplan® WP 3150
- Viskose Flüssigkeit
- Durch Ablüften der Lösungsmittel entsteht ein polymerer Film
- Verbindet sich dauerhaft und homogen mit PVC-Kunststoffabdichtungsbahnen
- Anwendung mit PE-Spritzflasche
- Einfache Anwendung

PRODUKTINGFORMATION

Chemische Basis	Lösungsmittelhaltiges, modifiziertes PVC, enthält Tetrahydrofuran	
Lieferform	Dose	1 L, Karton mit 12 Stück
Farbe	Farbe	Sika-Farbcode
	beige	5096
	grün	5219
	adriablau	5217
	hellblau	5218
	weiß	5221
	mausgrau	5222
	schiefergrau	7015
	olive	2429
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Das Produkt muss in der ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackung trocken gelagert werden. Die PVC Lösung ist leicht entflammbar. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.	
	Maximum	+30 °C
	Minimum	+5 °C
Dichte	~0.90 kg/L	(EN ISO 2811-1)

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch	ca. 30 g/m bei Verwendung einer PE-Spritzflasche Hinweis: Diese Zahlen sind theoretisch und berücksichtigen kein zusätzliches Material aufgrund von Oberflächenporosität, Oberflächenprofil, oder anderen Abweichungen wie z.B. unverbrauchte oder ausgehärtete Reste in den Gebinden.	
Materialtemperatur	Maximum	+35 °C
	Minimum	+10 °C
Lufttemperatur	Maximum	+35 °C
	Minimum	+10 °C
Untergrundtemperatur	Maximum	+35 °C
	Minimum	+10 °C
Aushärtezeit	Ca. 1 bis 5 Stunden Hinweis: Die Zeiten sind ungefähre Angaben und werden durch wechselnde Umgebungsbedingungen, insbesondere Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, beeinflusst.	

SYSTEMDATEN

Systemaufbau	Zubehör-Produkte: ▪ SikaRoof® Cleaner L-100
Verträglichkeit	Nicht verträglich im direkten Kontakt mit nicht lösungsmittelbeständigen Oberflächen, z.B. Wärmedämmplatten aus Polystyrol (EPS) und Thermoplasten (z.B. Polystyrol, Polycarbonat, Acrylglas).

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Die Anwendung darf nur von gewerblichen Verarbeiter erfolgen.

Die Sikaplan® WP Verlegeanleitung ist zu beachten.

- Bei der Verwendung in geschlossenen Räumen muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden.
- Das Rauchen und offenes Feuer sind nicht erlaubt.
- Sikaplan® WP 3100 Seam Sealant enthält leicht entzündliche Lösungsmittel, die auch bei tiefen Temperaturen verdunsten.
- Während der Verarbeitung sind Haut und Augen grundsätzlich durch geeignete Mittel wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe zu schützen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsre-

levante Daten. Zu finden unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

HINWEIS

Vor der Verwendung muss der Behälter für mind. 2 Minuten gut geschüttelt werden, andernfalls kann es zu deutlichen Farbunterschieden zwischen Sikaplan® WP 3100 Seam Sealant und der Sikaplan® Abdichtungsbahn kommen.

Verunreinigungen sind mit SikaRoof® Cleaner L-100 zu entfernen.

1. Nahtkontrolle gemäß der Sikaplan® Verlegerichtlinien
2. Gut aufschütteln des Behälters.
3. Umfüllen in eine PE-Spritzflasche
4. Spritzdüse auf die PE-Flasche drehen.
5. Auftrag von Sikaplan® WP 3100 Seam Sealant auf die saubere Nahtkante bzw. Sikaplan® Abdichtungsbahn, Verbrauch ca. 30g/lfm
6. Reste, Spritzer und Flecken müssen umgehend mit einem trockenen, sauberen Tuch entfernt werden. Die Nahtbereiche dürfen bis zur vollständigen Aushärtung nicht belastet bzw. betreten werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sikaplan® WP 3100 Seam Sealant
April 2025, Version 01.01
020720803000000002

SikaplanWP3100SeamSealant-de-AT-(04-2025)-1-1.pdf

