

## PRODUKTDATENBLATT

# Sarnafil® G 410-15 L (CH\_CE)

Kunststoffdichtungsbahn  
für beschwerte dachabdichtungssysteme



### BESCHREIBUNG

Sarnafil® G 410-15 L (CH\_CE) (Dicke 1,5 mm) ist eine mehrschichtige Kunststoffbahn mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC). Die Kunststoffbahn ist mit UV Lichtschutzmittel und Flammschutzmittel ausgerüstet und entspricht EN 13956.

Sarnafil® G 410-15 L (CH\_CE) ist eine mit Heißluft verschweißbare Dachbahn, die für die direkte Bewitterung und alle klimatischen Zonen ausgelegt ist.

Sarnafil® G 410-15 L (CH\_CE) ist mit einer einzigartigen Oberflächenbeschichtung ausgerüstet.

### ANWENDUNG

Abdichtungsbahn für Dachsysteme mit Auflast (z.B. Kies, Plattenbeläge, Gründächer):

- Lose verlegt und beschwert
- Gründächer extensiv/intensiv
- Genutzte Dächer
- Umkehrdächer
- Abdichtung für frei bewitterte Dachrandabschlüsse und Hochzüge bei allen Dachsystemen.

### VORTEILE

- Über Jahrzehnte bewährte Leistung
- Oberflächenbeschichtung
- Beständig gegen dauerhafte UV-Bestrahlung
- Hohe Dimensionsstabilität durch Glasvlieseinlage
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen und Hagel
- Beständig gegen alle üblichen Umwelteinflüsse
- Beständig gegen Durchwurzelung
- Mit Heißluft verschweißbar, keine offene Flamme
- Geringer Diffusionswiderstand
- Wiederverwertbar

### PRÜFZEUGNISSE

Die Entwicklung und Produktion von Sarnafil® G 410-15 L (CH\_CE) erfüllt die meisten internationalen Standards.

- Kunststoffbahn für Dachabdichtungen gemäß EN 13956, kontrolliert durch certified body 1213-CPD-4919 und mit einem CE-Zeichen versehen
- Brandverhalten gemäß EN 13501-1, Klasse E
- Überwachung und Kontrolle durch zertifizierte Labors
- Qualitätsmanagementsystem gemäß EN ISO 9001/14001

# PRODUKTINFORMATION

<b>Lieferform</b>	Sarnafil® G 410-15 L (CH_CE) Standardrollen sind einzeln verpackt in blauer PE-Folie.	
	Einheiten	siehe aktuelle Preisliste
	Rollenlänge	20,00 m
	Rollenbreite	2,00 m
	Rollengewicht	73,50 kg
<b>Aussehen/Farbe</b>	Oberfläche	matt
	Farben	
	Oberseite	hellgrau ( ~ RAL 7047) weitere Farben auf Anfrage
	Unterseite	dunkelgrau
<b>Haltbarkeit</b>	Lagerfähig bis fünf Jahre nach Produktion in originaler, unbeschädigter Verpackung.	
<b>Lagerbedingungen</b>	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebänden, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C in horizontaler Position auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Paletten dürfen während Transport und Lagerung nicht aufeinander gestapelt werden.	
<b>Produktdeklaration</b>	EN 13956	
<b>Sichtbare Mängel</b>	bestanden	(EN 1850-2)
<b>Länge</b>	20 m (-0% / +5%)	(EN 1848-2)
<b>Breite</b>	2 m (-0.5% / +1%)	(EN 1848-2)
<b>Effektive Dicke</b>	1,5 mm (-5% / +10%)	(EN 1849-2)
<b>Geradheit</b>	≤ 30 mm	(EN 1848-2)
<b>Planlage</b>	≤ 10 mm	(EN 1848-2)
<b>Spezifisches Gewicht</b>	1,84 (-5% / +10%) kg/m <sup>2</sup>	(EN 1849-2)

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Widerstand gegen stossartige Belastung</b>	harter Untergrund	≥ 600 mm	(EN 12691)
	weicher Untergrund	≥ 1000 mm	
<b>Widerstand gegen statische Belastung</b>	harter Untergrund	≥ 20 kg	(EN 12730)
	weicher Untergrund	≥ 20 kg	
<b>Wurzelfestigkeit</b>	bestanden		(EN13948)
<b>Zugfestigkeit</b>	längs (md) <sup>1)</sup>	≥ 9.5 N/mm <sup>2</sup>	(EN 123111-2)
	quer (cmd) <sup>2)</sup>	≥ 8.5 N/mm <sup>2</sup>	
<sup>1)</sup> md = Maschinenrichtung <sup>2)</sup> cmd = quer zur Maschinenrichtung			
<b>Bruchdehnung</b>	längs (md) <sup>1)</sup>	≥ 230 %	(EN 12311-2)
	quer (cmd) <sup>2)</sup>	≥ 210 %	
<sup>1)</sup> md = Maschinenrichtung <sup>2)</sup> cmd = quer zur Maschinenrichtung			
<b>Masshaltigkeit</b>	längs (md) <sup>1)</sup>	≤  0.2  %	(EN 1107-2)
	quer (cmd) <sup>2)</sup>	≤  0.1  %	

1) md = Maschinenrichtung  
2) cmd = quer zur Maschinenrichtung

<b>Scherwiderstand Fügenaht</b>	≥ 600 N/50 mm	(EN 12317-2)
<b>Falzverhalten bei tiefen Temperaturen</b>	≤ -25°C	(EN 495-5)
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	(EN ISO 11925-2, Klassifizierung gemäß EN 13501-1)
<b>UV-Beständigkeit</b>	bestanden (> 5 000 Stunden / Grad 0)	(EN 1297)
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	μ = 15 000	(EN 1931)
<b>Wasserdichtheit</b>	bestanden	(EN 1928)

## SYSTEMDATEN

<b>Systemaufbau</b>	Umfangreiches Systemzubehör gemäß aktueller Preisliste.	
<b>Verträglichkeit</b>	Sarnafil® G 410-15 L (CH_CE) ist im direkten Kontakt nicht verträglich mit anderen Kunststoffen wie z.B. EPS, XPS, PU/PIR/PF unkaschiert. Nicht beständig gegen Bitumen, Teer, Öl und Lösungsmittelhaltige Substanzen.	
<b>Lufttemperatur</b>	mindestens -20°C / maximal +60°C	
<b>Untergrundtemperatur</b>	mindestens -30°C / maximal +60°C	

## UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Sarnafil® G 410-15 L (CH\_CE) muss von sämtlichen, nicht verträglichen Werkstoffen durch eine geeignete Trennschicht gegen beschleunigte Alterung geschützt werden.

## VERARBEITUNG

Die Verarbeitung darf nur durch Sika geschultes Personal erfolgen, unter +5°C sind zusätzliche, länderspezifische Bestimmungen zu beachten. Bei der Anwendung einiger Zubehörprodukte, wie z.B. Kleber und Reiniger, darf die Umgebungstemperatur +5°C nicht unterschreiten.

## VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Die Verarbeitung erfolgt gemäß den Vorgaben der aktuellen Fassung des Sarnafil G/S-Verarbeitungsleitfadens.

Empfohlene Schweißgeräte:

Leister Triac für Handschweißnähte und Sarnamatic 681/661<sup>plus</sup> für Automaten-schweißnähte.

Die Schweißparameter müssen vor der Verschweißung geprüft und ggf. angepasst werden.

Die Schweißnähte müssen nach dem Auskühlen mit einem Nahtprüfer (Schraubenzieher mit abgerundeten Kanten) geprüft werden. Prüfnadeln etc. sind nicht geeignet und können die Abdichtung beschädigen.

## WICHTIGE HINWEISE

geografisch / klimatisch

Der Einsatz von Sarnafil® G 410-15 L (CH\_CE) ist auf geografische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50°C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur ist auf +50°C beschränkt.

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Verschweißen in geschlossenen Räumen ist für ausreichende Lüftung/Frischluftzufuhr zu sorgen. Aufgrund der hohen Reflexion von Abdichtungen mit der Farbe RAL 9016 (SR) empfehlen wir beim Verarbeiten eine UV-Schutzbrille zu tragen.

## REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzen-

trationen über 0.1 % (w/w).

## RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter [www.sika.at](http://www.sika.at) abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Sika Österreich GmbH

Roofing  
Senderstraße 10  
A-6922 Wolfurt  
Tel: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 2901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)



**PRODUKTDATENBLATT**  
Sarnafil® G 410-15 L (CH\_CE)  
Mai 2018, Version 01.02  
020905032000151001

SarnafilG410-15LCHCE-de-AT-(05-2018)-1-2.pdf

