

## PRODUKTDATENBLATT

# SikaShield® E-KV-5S-wf/Premium

Premium-Elastomerbitumen-Bahn mit KV-Einlage als wurzelfeste Abdichtungsoberlage zum Flämmen

### BESCHREIBUNG

SikaShield® E-KV-5S-wf/Premium (Dicke 5,2 mm) ist eine durchwurzelungsfeste Premium-Elastomerbitumen-Bahn mit einer längsfadenverstärker Kunststoffvlies-Einlage.

Die Oberseite ist mit Schieferplättchen abgestreut und die Unterseite ist mit einer Polyethylen-Schnellschweißfolie kaschiert. Im Längsnaht-Überlappungsbereich ist die Oberseite mit einem einseitigen PET-Folienstreifen versehen.

### ANWENDUNG

Dach- und Abdichtungsbahn

- Gründach als Oberlage

### VORTEILE

- Elastisches Verhalten bei niederen Temperaturen
- Robuste, reißfeste und dehnfähige Trägereinlage
- Wurzelfest & ökologisch unbedenklich
- Hohe Dimensionsstabilität
- Hohe Durchschlagsfestigkeit
- Hohe Hagelschlagfestigkeit
- UV-beständig
- Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- ÖNORM Anforderungen werden deutlich überschritten
- Chemisch gut verträglich

### PRODUKTINFORMATION

<b>Produktdeklaration</b>	E-KV-5-wf gemäß ÖNORM B 3660, Tabelle 8 E-KV-5S el gemäß ÖNORM B 3660, Tabelle 7	
<b>Chemische Basis</b>	Deckmasse	Elastomerbitumen mit wurzelhemmender Ausrüstung
	Trägereinlage	Kunststoffvlies
<b>Lieferform</b>	Rollenware	
<b>Haltbarkeit</b>	keine Einschränkung technische Kennwerte können bei ordentlicher Lagerung für 24 Monate garantiert werden	
<b>Lagerbedingungen</b>	Die Abdichtungsbahn ist stehend und vor extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit etc. geschützt zu lagern.	
<b>Aussehen/Farbe</b>	oben	Schieferabstreung, folienkaschierter Rand
	unten	folienkaschiert
<b>Sichtbare Mängel</b>	frei von sichtbaren Mängeln	(EN 1850-1)

<b>Länge</b>	5 m	(EN 1848-1)
<b>Breite</b>	1 m	(EN 1848-1)
<b>Dicke</b>	5.2 mm	(EN 1849-1)
<b>Geradheit</b>	< 20 mm / 10 m	(EN 1848-1)
<b>Spezifisches Gewicht</b>	6.0 kg/m <sup>2</sup> [± 10%]	(EN 1849-1)
<b>Schlagfestigkeit</b>	≥ 2.000 mm	(EN 12691 - A+B)
<b>Widerstand gegen Hagelschlag</b>	HW 5 (7) *   HW 5 (6) * * gemäß Systemprüfung	
<b>Widerstand gegen statische Belastung</b>	≥ 20 kg	(EN 12730 - A+B)
<b>Wurzelfestigkeit</b>	bestanden	(EN 13948, FLL - Verfahren)
<b>Zugfestigkeit</b>	<b>Höchstzugkraft</b> längs ≥ 1.000 N / 50 mm quer ≥ 1.000 N / 50 mm	(EN 12311-1)
<b>Bruchdehnung</b>	<b>Höchstzugkraftdehnung</b> längs ≥ 35 % quer ≥ 35 %	(EN 12311-1)
<b>Weiterreißwiderstand</b>	<b>Nagelschaft</b> längs ≥ 300 N quer ≥ 300 N	(EN 12310-1)
<b>Schälwiderstand Fügenaht</b>	<b>Schälfestigkeit</b> längs ≥ 150 N / 50 mm quer ≥ 150 N / 50 mm	(EN 12316-1)
<b>Scherwiderstand Fügenaht</b>	<b>Scherfestigkeit</b> längs ≥ 800 N / 50 mm quer ≥ 800 N / 50 mm	(EN 12317-1)
<b>Dimensionsstabilität</b>	≤   0.1   %	(EN 1107-1)
<b>Kaltbiegeverhalten</b>	-36 °C	(EN 1109)
<b>Strömungswiderstand</b>	+120 °C	(EN 1110)
<b>Wasserdichtheit</b>	400 kPa	(EN 1928 - Verfahren B)
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	s <sub>d</sub> = 400 m [± 20 %]	(EN 1931 - Verfahren A)
<b>Künstliche Alterung</b>	<b>Verhalten nach künstlicher Alterung</b> Kaltbiegeverhalten (EN 1109) -25 °C Wärmestandfestigkeit (EN 1110) +110 °C	(EN 1296)
<b>Verhalten bei Brandeinwirkung von außen</b>	B <sub>roof</sub> (t1) * * gemäß Systemprüfungen	(EN 13501-5)
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	(EN 13501-1, EN ISO 11925-2)
<b>Lufttemperatur</b>	Es wird empfohlen eine Mindesttemperatur von +5 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten.	
<b>Untergrundtemperatur</b>	Es wird empfohlen eine Mindesttemperatur von +5 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten.	

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Fresh air ventilation must be ensured, when working (welding or torching) in closed rooms.

## REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Bearbeitung des Produktes erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produktes in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von

einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf [aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html](http://aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html) (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter [www.sika.at/agb](http://www.sika.at/agb).



**PRODUKTDATENBLATT**  
SikaShield® E-KV-5S-wf/Premium  
Mai 2024, Version 01.01  
020920011990002072

SikaShieldE-KV-5S-wfPremium-de-AT-(05-2024)-1-1.pdf

