



Sikafloor®-54 Booster EPOXIDHARZ-BESCHLEUNIGER

ZUR BESCHLEUNIGUNG DER AUSHÄRTUNG VON EPOXIDHARZBASIERENDEN
Sikafloor® GRUNDIERUNGEN

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Verkürzung der Baustellenzeiten vor allem bei kühlen Temperaturen
- Universell bei Grundierungen einsetzbar
- Einfache Dosierung
- Ermöglicht rasche Überarbeitung

Sikafloor®-54 Booster EPOXIDHARZ-BESCHLEUNIGER

Sikafloor®-54 Booster WIRD ZUR BESCHLEUNIGUNG DER AUSHÄRTUNG von epoxidharzbasierenden Sikafloor® Grundierungen verwendet.



UMWELT	Sikafloor®-54 Booster kann gemäß REACH Verordnung als dritte Komponente geliefert und den Produkten baustellenseitig zugegeben werden	
WARTEZEITEN FÜR ÜBERARBEITUNG	Lufttemperatur	Minimum
	+10°C	13 Stunden
	+20°C	4 Stunden

GEBINDE	150 ml, 10 Stk. pro Karton
VERBRAUCH	<ul style="list-style-type: none">■ Sikafloor®-156: 300 g (2 Flaschen) Sikafloor®-54 Booster für 10 kg Sikafloor®-156■ Sikafloor®-161: 150 g (1 Flasche) Sikafloor®-54 Booster für 10 kg Sikafloor®-161
ANWENDUNG	<ul style="list-style-type: none">■ Zur Verkürzung der Aushärte- und Überarbeitungszeit der Grundierungen Sikafloor® -156 und Sikafloor®-161
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none">■ Anwendungen mit schnellhärtenden Anforderungen im Neubaubereich, bei Instandhaltungen und Modernisierungen■ Verringerung der Wartezeit zwischen den einzelnen Arbeitsgängen■ Verkürzung der Baustellenzeiten vor allem bei kühlen Temperaturen

FÜR MEHR INFORMATION ÜBER Sikafloor® SYSTEME



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
www.sika.at

Kontakt
Telefon: +43 5 0610 0
Fax: +43 5 0610 1951
E-Mail: info@sika.at

