

## PRODUKTDATENBLATT

# Sika® ViscoCrete®-5036 T

Fließmittel EN 934-2



### BESCHREIBUNG

Sika® ViscoCrete®-5036 T ist ein grenzflächenaktives Betonzusatzmittel auf Polycarboxylatbasis.

### ANWENDUNG

Sika® ViscoCrete®-5036 T ist speziell für Transport- und Ortbeton mit normalen Transport- und Verarbeitungszeiten bei mittlerer bis hoher Wasserreduktion und guter Verarbeitbarkeit geeignet.

Sika® ViscoCrete®-5036 T wird speziell für folgende Anwendungen empfohlen:

- Betone mit geringer bis hoher Wasserreduktion (bis 40 %)
- Betone mit reduziertem Mehlkornanteil oder schwierigen Zuschlägen
- Betone mit langer Transport- und Verarbeitungszeit
- Selbstverdichtende Betone (SCC)
- Hochleistungsbetone
- Betone mit erhöhten Anforderungen an die Verarbeitbarkeit durch erhöhten Anteil an Zusatzstoffen

### VORTEILE

Sika® ViscoCrete®-5036 T kombiniert verschiedene Wirkungsmechanismen. Durch Adsorption an der Oberfläche und räumliche Trennwirkung der Feinstanteile werden die folgenden Eigenschaften erreicht:

- Verlängerte Verarbeitungszeit trotz höchster Wasserreduktion
- Überlegener Verflüssigungseffekt für verbesserte Fließ-, Pump- und Verdichtungseigenschaften
- Gesteigerte Früh- und Endfestigkeiten und verbesserte Dichtigkeit durch Ausnutzung der Wasserreduktion
- Verbessertes Kriech- und Schwindverhalten
- Erhöhter Widerstand gegen Karbonatisierung
- Verbesserter Zusammenhalt des Betons

Sika® ViscoCrete®-5036 T enthält weder Chloride noch andere, die Stahlkorrosion fördernde Stoffe. Sika® ViscoCrete®-5036 T kann daher uneingeschränkt bei Stahl- und Spannbetonkonstruktionen eingesetzt werden.

### PRÜFZEUGNISSE

erfüllt die Anforderungen nach EN 934-2, Tabelle 3.1 / 3.2  
DOP 15828976

### PRODUKTINFORMATION

<b>Chemische Basis</b>	Modifiziertes Polycarboxylat in Wasser
<b>Lieferform</b>	180 kg Fässer 1000 Liter IBC's, Tankzulieferung auf Anfrage
<b>Aussehen/Farbe</b>	gelbliche Flüssigkeit
<b>Haltbarkeit</b>	Im verschlossenen und unbeschädigten Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
<b>Lagerbedingungen</b>	Lagerung bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C. Vor intensiver Son-

nenbestrahlung, Frost und Verunreinigung schützen.

**Dichte** ~ 1,05 kg/Liter (bei +20°C)

**pH Wert** ~ 4,5 ± 0,5

**Gesamtchlorgehalt** ≤ 0,1 M.-%

**Alkaligehalt (NA<sub>2</sub>O-Äquivalent)** ≤ 0,5 %

## TECHNISCHE INFORMATION

**Betonieranleitung** Die allgemeinen Regeln zur guten Betonherstellung und -verarbeitung müssen auch bei Sika® ViscoCrete®-5036 T-Beton eingehalten werden. Ebenso ist auf eine optimale Nachbehandlung des jungen Betons zu achten. Vor der Auslieferung des Betons empfehlen wir Vorversuche im Werk, speziell beim Einsatz einer neuen Betonrezeptur oder Änderung der Ausgangskomponenten.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

**Empfohlene Dosierung** 0,3 - 1,8 % des Bindemittelgewichts

**Verträglichkeit** Sika® ViscoCrete®-5036 T kann nach entsprechenden Vorversuchen mit vielen anderen Sika Produkten kombiniert werden. Wichtig: Es sind Vorversuche mit den entsprechenden Betonrezepturen durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren sie die Sika Anwendungstechnik.

**Mischen** Sika® ViscoCrete®-5036 T wird dem Anmachwasser beigemischt oder gemeinsam mit diesem in den Betonmischer zugegeben. Zur optimalen Ausnutzung der starken Verflüssigungswirkung ist eine verlängerte Mischzeit von mindestens 60 Sekunden erforderlich. Um eine Überdosierung des Anmachwassers zu verhindern, sollte die endgültige Nachdosierung des Anmachwassers frühestens nach 2/3 der Mischzeit erfolgen.

**Einschränkungen** Sika® ViscoCrete®-5036 T darf nicht auf trockenen Zement dosiert werden. Sika® ViscoCrete®-5036 T darf nicht mit Fließmitteln auf Naphtalin- oder Melamin-Basis kombiniert werden, da dies zu einem abrupten Ansteifen und Luftführung führen kann.

## WICHTIGE HINWEISE

Zur Lagerung sind immer gereinigte Tanks zu verwenden, sie müssen mindestens einmal jährlich gereinigt und desinfiziert werden.

Gefrorenes Sika® ViscoCrete®-5036 T kann nach langsamem Auftauen und intensivem Aufrühren wieder verwendet werden.

Sika® ViscoCrete®-5036 T verzögert bei höheren Dosierungen.

Überdosierung des Anmachwassers bzw. von Sika® ViscoCrete®-5036 T führt zu Bluten bzw. Sedimentieren.

Schalungsdruck: aufgrund der starken Wirkung und langen Offenzeit von Sika® ViscoCrete®-5036 T entsteht erhöhter Schalungsdruck. Besonders bei selbstverdichtendem Beton (SCC). Vorversuche sind durchzuführen.

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter [www.sika.at](http://www.sika.at)

## RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter [www.sika.at](http://www.sika.at) abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
Tel: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 1901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)



**PRODUKTDATENBLATT**  
Sika® ViscoCrete®-5036 T  
Juli 2018, Version 01.01  
021301011000003223

SikaViscoCrete-5036T-de-AT-(07-2018)-1-1.pdf

