

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Luftporenbildner LPS A NEU

Luftporenbildner (LP)



BESCHREIBUNG

Sika® Luftporenbildner LPS A NEU wird zur Herstellung von Mörtel und Beton mit hohem Frost-/ Frost-Tau-mittelwiderstand verwendet. Auch unter erschwerten Bedingungen, wie z. B. im Betonstraßenbau, kann der gewünschte Luftporengehalt zielgerecht erreicht werden.

ANWENDUNG

- Betonstraßen- und Brückenbau
- Fahrbahndeckenbeton
- Kappenbeton
- Transportbeton mit langen Fahrtstrecken
- Luftporenbeton in Verbindung mit Betonverflüssigern und Fließmitteln
- Mischungen mit geringem Mehlkorngesamt zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit
- Estriche
- Werkfrischmörtel

VORTEILE

Sika® Luftporenbildner LPS A NEU bewirkt:

- Die Bildung kleinster, gleichmäßig verteilter Luftporen auch unter erschwerten Bedingungen
- Eine Ausdehnungsmöglichkeit für gefrierendes Wasser
- Eine Reduzierung der kapillaren Saugwirkung
- Einen Mehlkornersatz

Dies ergibt bei Mörtel und Beton:

- Ein Luftporensystem, das die Anforderungen an MikroLuftporengehalt und Abstandsfaktor erfüllt
- hohen Frost-/Frosttaumittelwiderstand
- verminderte kapillare Wasseraufnahme
- verbesserte Verarbeitbarkeit durch „Kugellagereffekt“

PRÜFZEUGNISSE

Entspricht EN 934-2 Tabelle 5 - Luftporenbildner

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Luftporenbildner LPS A NEU

Jänner 2021, Version 01.02

021403021000000025

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Synthetische Tenside
Lieferform	200 kg Stahlfässer 1000 kg Container bzw. Tankzuglieferung auf Anfrage
Aussehen/Farbe	braune Flüssigkeit
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden lagern. Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei loser Lieferung saubere Tanks und Behälter verwenden.
Dichte	1.01 g/cm ³ at +20°C
pH Wert	~7
Gesamtchlorgehalt	≤ 0.10 %
Alkaligehalt (NA ₂ O-Äquivalent)	≤ 0.5 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Empfohlene Dosierung	0,1 – 0,8% des Bindemittelgewichts
Verträglichkeit	Da die Bildung von Luftporen im Beton und Mörtel von sehr vielen Faktoren abhängt, ist auf die unterschiedlichen Parameter wie z.B. Temperatur, Betonzusammensetzung, Mischzeit, Verdichtung, Pumpvorgang u.ä. zu achten. Beim Betonieren sind regelmäßige Kontrollen des Luftporengehaltes (auch an der Einbaustelle) erforderlich. Vor Verwendung ist eine Erstprüfung gemäß ÖNorm B4710-1 durchzuführen.
Mischen	Wir empfehlen, Sika® Luftporenbildner LPS A NEU entweder gleichzeitig mit dem Wasser der Betonmischung zugeben oder zuletzt einzumischen. Nicht in die Trockenmischung dosieren. Die erforderliche Mischzeit nach Zugabe ist vom Mischer abhängig und sollte mind. 60 Sekunden betragen.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergrün-

den, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
Sika® Luftporenbildner LPS A NEU
Jänner 2021, Version 01.02
021403021000000025

SikaLuftporenbildnerLPSANEU-de-AT-(01-2021)-1-2.pdf

