

PRODUKTDATENBLATT

Sika FastFix®-50 Enrobé à froid

Kaltasphalt für routinemäßige Instandhaltung und schließen von Schlaglöchern

BESCHREIBUNG

Sika FastFix®-50 Enrobé à froid ist ein dichtes Kaltasphalmischgut. Die doppelte Beschichtung ermöglicht eine homogene Verteilung des Bindemittels über alle Korngrößenfraktionen, was zu einem stabilen Mischgut ohne Entmischungsgefahr führt.

pH-Wert von 1,8 bis 3

ANWENDUNG

Teilreparaturen an:

- Gehwegen
- Bürgersteigen
- Radwegen
- Straßen mit mäßigem Verkehr

Reparaturen und Ausbesserungen von Schlaglöchern.

Nivellierung von Übergängen und Schachtöffnungen.

VORTEILE

- Einfach und schnell anzuwenden
- Sofortige Verkehrsfreigabe nach der Applikation
- Kein Mischen notwendig
- Keine zusätzliches Wasser notwendig
- Manuelles Verdichten mit Stampfer oder Rüttler

UMWELTINFORMATIONEN

- Pflanzenölbasierter Flussmittel

PRODUKTINFORMATION

Lieferform	25 kg Eimer
Aussehen/Farbe	Schwarz
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 18 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +35 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.
Dichte	2.45 nach dem Verdichten
Größtkorn	D _{max} : 4 mm

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch	1 Eimer 25 kg / m ² / 1 cm Schichtdicke	
Schichtdicke	Minimum	2 cm
	Maximum	6 cm
	Die Gesamtschichtdicke darf 12 cm nicht überschreiten.	
Materialtemperatur	Minimum	+5 °C
	Maximum	+30 °C
Lufttemperatur	Minimum	+5 °C
	Maximum	+30 °C
Untergrundtemperatur	Minimum	+5 °C
	Maximum	+30 °C
	Nicht bei Frost, auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.	
Geräte / Werkzeuge	Handstampfer Für große Flächen wird ein maschineller Verdichter / Rüttler empfohlen.	
Wartezeit/Überarbeitbarkeit	Nach Abschluss der Arbeiten kann die Straße sofort wieder für den Verkehr freigegeben werden	

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

ANWENDUNG

- Nicht auf gefrorenem Untergrund anwenden.
- Nicht verwenden bei Scherbeanspruchung, Tangentialbeanspruchung oder Durchstanzbelastung (Punktbelastungen)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Benutzer muss vor der Verwendung eines Produkts das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDB) lesen. Das SDB enthält Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und beinhaltet physikalische, ökologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

REACH

PRODUKTDATENBLATT
Sika FastFix®-50 Enrobé à froid
Dezember 2025, Version 03.01
020201010030000094

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss stabil und tragfähig sein. Er muss sauber, intakt, trocken und frei von jeglichen losen Bestandteilen sein. Alle losen Spuren von Kies, Sand, Staub, Fett und Öl müssen entfernt werden.

VERARBEITUNG

Füllen Sie Sika FastFix®-50 Enrobé à froid in einer Schichtdicke von 2 bis 6 cm in die Vertiefung und verdichten Sie es mit dem Handstampfer. Tragen Sie weitere Schichten mit jeweils einer Zwischenverdichtung auf. Die Gesamtschichtdicke darf 12 cm nicht überschreiten.

Verteilen Sie Sika FastFix®-50 Enrobé à froid gleichmäßig und berücksichtigen Sie dabei die normale Volumenverringerung durch die Verdichtung (planen Sie eine zusätzliche Schichtdicke von ca. 2–3 cm über dem Bodenniveau ein). Die Verdichtung erfolgt mit einem Handstampfer für kleine Flächen (Schlaglöcher) oder mit einer Rüttelplatte für größere Flächen.

Nach Abschluss der Arbeiten kann die Straße sofort wieder für den Verkehr freigegeben werden.



LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und - titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
Sika FastFix®-50 Enrobé à froid
Dezember 2025, Version 03.01
020201010030000094

SikaFastFix-50Enrobefroid-de-AT-(12-2025)-3-1.pdf

BUILDING TRUST

